

FICHA TECNICA

CUMBRE MATE

Código : 723 **Grupo: Pinturas Plásticas**

DESCRIPCIÓN	Pintura plástica mate, a base de copolímeros acrílicos.
PROPIEDADES	* Excelente poder cubriente. * Aplicación fácil y cómoda. * No salpicante. * Totalmente lavable (pasados 15 días de su aplicación). * Buena resistencia a la intemperie. * Gran resistencia sobre soportes alcalinos. * Carácter antimoho. * Totalmente mate. * Impermeable. * Permeable al vapor de agua.
USOS	Como pintura decorativa, y de gran belleza y finura en exteriores e interiores. Para paredes y techos enlucidos de yeso, paneles de cartón-yeso, paramentos con revocos o enlucidos de cemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.
Pigmentos	Dióxido de titanio.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate
Color	Blanco y colores según carta.
Contenido en sólidos	43 % en volumen. 64% en peso.
Densidad	1,57 Kgr/Lt. aproximadamente.
Viscosidad	115 U.K. a 20ºC.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Al tacto : 30 minutos.
Repintado	3 - 4 horas. Adquiere su máxima resistencia a los 15 días.
Rendimiento teórico	10 - 14 m²/l por litro y capa, según superficie.
Espesor de película	70-100 micras húmedas; 30-43 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
Resistencia al frote húmedo	>5.000 ciclos según norma DIN 53778.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	De 5ºC a 35ºC.
Máxima humedad relativa	85 % No es recomendable aplicar a pleno sol ni a temperaturas del soporte elevadas ó inferiores a 5ºC.

Útiles de Aplicación	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	0-5% en volumen	5-10% en volumen

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

- Albañilería: Aplicar una primera mano diluida al 10-15% con agua. La segunda mano diluir hasta 5% si es preciso.
- Hierro / Acero: Imprimar con Minio de Plomo (Electrolítico), Procofer Imprimación Antioxidante ó Selladora Natura.
- Madera / Yeso: Imprimar con Selladora Universal ó Selladora Natura.
- Yeso muerto ó Pulverulento: Fijar con Procolite Fondo Penetrante ó Procofix

Acabado Aplicar una segunda mano de Cumbre Mate de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Cumbre Mate.
Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimar previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores.
En superficies interiores con temple o en mal estado aplicar, una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.
En superficies exteriores desgastadas o pulverulentas, aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES En situaciones extremas que faciliten la contaminación y desarrollo de mohos, se recomienda aumentar la protección añadiendo Dique Aditivo Antimoho.

INFORMACIÓN ADICIONAL


Obtención de colores Puede obtenerse una amplia gama de colores pastel con Tinte Natura, dosis máxima 5% excepto el color Bermellón que no debe ser utilizado en exteriores.

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.




EDICIÓN 12/2004 La presente edición anula las anteriores.



Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158

ISO 9001